

**GATOR STONE BOND & XP**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 02/07/2019

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour:

2 juillet 2019

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.

Composez le **1-866-212-1611** ou le (450) 624-1611 pour Canada et les États-Unis**Description:**

GATOR STONE BOND et **GATOR STONE BOND XP** est un mélange unique de polymères acryliques conçu pour lier et stabiliser une grande diversité de petits agrégats et granulats qu'on appelle communément des granites décomposés (GD): mélanges à allées piétonnières, pierre ou autre matériau concassé(e), etc.

Caractéristiques:

GATOR STONE BOND XP est vendu au Canada et aux États-Unis.

GATOR STONE BOND est vendu uniquement dans ces états:

Californie, Nevada, Texas, Arizona

- Procédé simple d'application monocouche.
- Crée un lien dur dans une grande diversité de granulats.
- Résiste à l'érosion de la surface par l'eau de pluie et la circulation piétonnière.

Avantages:

- Prêt à utiliser directement du contenant.
- Facile d'application monocouche.
- Réduit la poussière, la migration et l'érosion du gravier.
- Permet l'utilisation de l'allée piétonnière ou du patio à l'année longue.
- Aucun outil et aucune compétence spéciaux sont requis pour la marche à suivre.
- Assemblez au moyen de granulats locaux.
- Ne nuit aucunement à la vie végétale ou aquatique.
- Conforme aux normes de l'EPA des États-Unis.

Instructions d'application:

- SÉLECTION D'AGRÉGAT EN VUE DE LA SURFACE FINALE:** Sélectionnez un agrégat contenant une diversité de grosseurs (calibres). Par exemple, des mélanges de pierre concassée tels que 0-3/8" (0-10mm) ou 0-1/4"(0-6mm) ou 0-3/16"(0-5mm) fonctionnent bien avec le **GATOR STONE BOND** et **GATOR STONE BOND XP**, tandis que les granulats élémentaires comme le 3/8" (10mm) net de pierre ou le gravillon (gravier fin) ne conviennent pas. Les criblures contenant une densité élevée de poussière ne conviennent pas non plus. Afin de vous assurer de la compatibilité de l'agrégat sélectionné avec le **GATOR STONE BOND** et **GATOR STONE BOND XP**, prévoyez une petite surface d'essai.
- PRÉPARATION DE LA BASE DE PIERRE CONCASSÉE STRUCTURALE:** Avant de démarrer le projet: tenir en compte les facteurs comme la météo, le type de sol indigène et le volume d'utilisation. Selon la règle empirique, « meilleure sera la préparation, meilleure seront les résultats ».
Option 1 - Pour obtenir un rendement optimal, épandez une couche d'une épaisseur de 10 à 15 cm (4 à 6 po) de pierre concassée 0-3/4 po (0-20mm), puis damez-la au moyen d'un compacteur à plaque vibrante.
Option 2 - Épandez une couche de 5 à 10 cm (2 à 4 po) de mélange 0-3/4 po (0-20mm) ou 0-3/8 po (0-10mm) ou 0-1/4 po (0-6mm) ou 0-3/16 po (0-5mm), puis damez-la au moyen d'un compacteur à plaque vibrante. Dans les espaces restreints trop réduits pour accueillir un compacteur à plaque vibrante, utilisez un pilon ou une dameuse à main.



GATOR STONE BOND & XP

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 02/07/2019



Instructions d'application (suite):

1. **ÉPANDAGE DU GRANULAT DE SURFACE:** Épandez une couche maximale de 2,5 cm (1 po) de granulats de surface par-dessus la base de pierre concassée structurale compactée. Râtelez, arasez et nivelez jusqu'au niveau désiré, tout en prévoyant une pente de 2 degrés afin d'assurer le ruissellement d'eau. Évitez de compacter (damer) le granulats de surface avant d'y avoir appliqué le **GATOR STONE BOND** ou **GATOR STONE BOND XP**.
2. **VERSEZ LE GATOR STONE BOND ou GATOR STONE BOND XP:** À l'aide d'un arrosoir ou d'un vaporisateur à pression, versez le **GATOR STONE BOND** ou **GATOR STONE BOND XP** sur la surface à raison de 1,4 m² (15 pi²) par gallon en vue d'utilisation piétonnière résidentielle, ou de 0,9 m² (10 pi²) par gallon en vue d'utilisation piétonnière commerciale. Laissez le **GATOR STONE BOND** ou **GATOR STONE BOND XP** pénétrer au complet le granulats de surface de 2,5 cm (1 po).
3. **COMPACTAGE:** Pendant que la surface est encore humide mais non saturée, damez-la au moyen d'un compacteur à plaque vibrante; nous recommandons d'effectuer deux ou trois passes de compactage. Dans les espaces restreints, utilisez un pilon ou une dameuse à main. Meilleure sera la préparation, meilleure seront les résultats.

Instructions de réfection d'une SURFACE EXISTANTE:

1. Scarifiez le sol au moyen d'un motoculteur au moins 2,5 cm (1 po) sous la surface, brisez tous agglomérats, effectuez toutes réparations nécessaires et ajoutez un nouveau granulats de surface au besoin.
2. Versez le **GATOR STONE BOND** ou **GATOR STONE BOND XP** sur la surface à raison de 1,4 m² (15 pi²) par gallon; laissez pénétrer le liquide.
3. Damez la surface au moyen d'un compacteur à plaque vibrante. Dans les espaces restreints trop réduits pour accueillir un compacteur à plaque vibrante, utilisez un pilon ou une dameuse à main.



UTILISATION PIÉTONNIÈRE RÉSIDENNELLE OU COMMERCIALE

Instructions d'entretien d'une SURFACE EXISTANTE:

1. Effectuez les réparations nécessaires au besoin.
2. Versez le **GATOR STONE BOND** ou **GATOR STONE BOND XP** sur la surface à raison de 1,9 à 4,2 m² (20 à 45 pi²) par gallon. Vous devrez faire appel à votre sens de jugement, car il sera nécessaire de tenir compte de l'absorption et des résultats désirés.
3. Damez toutes zones flottantes.

IMPORTANT

- Le **GATOR STONE BOND** ou **GATOR STONE BOND XP** n'est pas un enduit d'étanchéité, et nous vous déconseillons de l'utiliser de cette manière.
- Là où le compacteur à plaque vibrante ne peut atteindre les espaces réduits (comme les coins et les arrondissements serrés), utilisez un pilon, une dameuse à main, ou un bloc de bois et un maillet.
- Tous les agrégats de pierre concassée ne sont pas créés égaux; dans le doute, mettez une petite surface à l'essai.
- On peut appliquer le **GATOR STONE BOND** ou **GATOR STONE BOND XP** sur un sable, mais on ne considère pas les sables aussi robustes sur le plan « structurel » qu'un mélange de pierre concassée comptant des pierres de plus grandes dimensions comme un 3/8 ou moins.
- Le **GATOR STONE BOND** ou **GATOR STONE BOND XP** pourra rendre le mélange de pierre concassée légèrement plus foncé.

**GATOR STONE BOND & XP**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 02/07/2019

IMPORTANT (suite):

- Le **GATOR STONE BOND** ou **GATOR STONE BOND XP** n'est pas un béton. Attendez-vous à ce que certains granulats de surface présenteront du jeu et se déplaceront avec le temps.
- Dans certains cas, un fendillement pourra apparaître si on n'a pas convenablement préparé la fondation.
- Induisez une pente de 2 degrés à la surface afin d'assurer le ruissellement d'eau.
- Formez ou amincissez les rebords. (Si vous choisissez de les former, laissez les formes en place une fois le travail terminé.)
- Prévoyez un délai de 24 à 48 heures à une température supérieure à 16 °C (60 °F) afin que la surface durcisse au complet.
- Évitez d'appliquer le **GATOR STONE BOND** ou **GATOR STONE BOND XP** si on attend de la pluie dans les 48 heures.
- Entreposez le contenant de **GATOR STONE BOND** ou **GATOR STONE BOND XP** à une température supérieure à 0 °C (32 °F).

Couverture:

Divisez la surface à couvrir en sections pour s'assurer une application égal du produit

COUVERTURE DE GATOR STONE BOND et GATOR STONE BOND XP		
	PIÉTONNIER RÉSIDENTIEL	PIÉTONNIER COMMERCIAL
	pi²	pi²
1 U.S. Gal.	15	10

Emballage:

Produit	Format détail	Par boîte	Par palette
GATOR STONE BOND	3.78 L (1 U.S. gal.)	4 unités	24 boîtes
GATOR STONE BOND	18.9 L (5 U.S. gal.)		48 seaux
GATOR STONE BOND XP	3.78 L (1 U.S. gal.)	4 unités	24 boîtes
GATOR STONE BOND XP	18.9 L (5 U.S. gal.)		48 seaux

GARANTIE LIMITÉE:

ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. ne peut pas garantir le résultat obtenu étant donné qu'il n'a aucun contrôle de la préparation de la surface, du dessous de la surface ou de l'application du produit. Cependant, ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. convient que, s'il est démontré que ce produit est défectueux et à la condition que le produit a été utilisé conformément au mode d'emploi et aux directives de préparation de la surface et du dessous de la surface mentionnés ci-haut, alors la seule obligation de ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. est de rembourser le prix d'achat. La preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Les parties conviennent que ce remboursement est la seule obligation d'ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. Ni le fabricant ni ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. n'est responsable de tout autre dommage quelconque, direct ou indirect. Dans la mesure permise par la loi, le fabricant, ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. excluent toute garantie légale ou implicite de qualité ou que le produit est du caractère marchand ou qu'il convient à sa fin.